

Sistema ESTonetex® para Tematizaciones de piedra, rocas, ladrillos, maderas, etc...

Ficha Técnica EST-19 Plus

Aditivo ligante de morteros ESTonetex® Protector polivalente.
Al agua y libre de disolventes. Incoloro-Transparente.
En interiores y exteriores, fachadas, pavimentos, restauraciones...

CLASE DE MATERIAL	EST-19 Plus es un aditivo concentrado especial consolidante para morteros ESTonetex® a base de acrilatos puros y poliuretano, al agua y libre de disolventes, incoloro.
CAMPOS DE USO	Gracias a su especial combinación de acrilatos puros y poliuretano es utilizado como aditivo que mejora las características de los morteros ESTonetex®. Como aditivo de morteros, mejora las siguientes cualidades de la masa: - Incremento adherencia a la base y compactación de la masa. - Incremento impermeabilidad. - Posibilidad la aplicación de capas de entre 0,6 y 20 cm/espesor con mortero ESTonetex®. - Facilidad para moldear la masa. - Facilmente coloreable con tonos de pigmentos EST-Mixol. - Buena permeabilidad al vapor de agua. - Reducción de fisuras al secar. Como protector penetrante de pavimentos de mortero y hormigón: Penetra en los poros de la base, y genera una micro-piel superficial proporcionándole dureza y considerable impermeabilidad. Reduce el deterioro de los suelos de hormigón en zonas industriales. Es facilmente reparable. Como acabado protector anti-óxido incoloro para metales decorativos, debe de aplicarse en su estado puro y como minimo dos manos.
PROPIEDADES	Es de fácil aplicación. Mejora las resistencias e impermeabilidad de superficies de hormigón y metal, así como de los morteros a los que es adicionado.
AGLUTINANTE	Acril-poliuretano isocianato
DENSIDAD	Aproximadamente 1,02
GRADO DE BRILLO	Satinado
COLOR	Incoloro al secarse.
MATIZ	Con colorantes universales como EST-Mixol, a un 3% como máximo
COMO PROTECTOR HORMIGÓN	El grado de disolución y numero de manos, vendrá determinado por varios factores: porosidad, absorción de la base, estado de degradación, patologías. En suelos de mortero ESTonetex-Pav, recomendamos en general una primera mano en disolución 1:3 en agua y una segunda mano en disolución 1:1 en agua. Aplicación: Derramar la disolución sobre la superficie del mortero, y repartirla homogéneamente con rodillo, en dos aplicaciones continuadas o una muy abundante por saturación, hasta que la base ya no absorba mas. Consumo: entre 4-10 m²/l puro, según la capacidad de absorción de la superficie a tratar. Secado (20°C 60% humedad relativa) Entre 1 a 3 horas estará seco al tacto, aunque recomendamos por seguridad dejar secar 24 horas. El curado completo se alcanza al cabo de 5 días. La temperatura ambiente sera la que determine el tiempo de secado.
COMO ADITIVO	Disolución: Diluir en una proporción 1:5 partes en agua. Verter el mortero correspondiente lentamente en el liquido resultante y batir a baja velocidad. La masa resultante debe tener consistencia de masilla densa. Para morteros ESTonetex®, consultar las mezclas y disoluciones en cada una de sus fichas técnicas.
Tª DE APLICACION	A partir de 5°C, tanto en la superficie a pintar como en la temperatura ambiente.
ALMACENAJE	Unos 2 años en envase cerrado, en lugar fresco con una Tª no inferior a 5° C.
ENVASADO	Recipientes plásticos de 1, 5 y 10 litros
DISTINTIVO	Consulte y siga las indicaciones de la hoja de datos de seguridad.

NOTA LEGAL:

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS S.L.U., que aplica un sistema de gestión de la calidad, certificado por TÜV Rheinland Cert GmbH nº01100071679/02, norma ISO 9001:2008.

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. compañía del grupo FAKOLITH en España, es fabricante, importador y comercializador de pinturas y tratamientos industriales especiales, de acuerdo con su objeto social, y la responsabilidad legal de la aplicación de los productos queda siempre fuera de nuestro alcance. Esta información técnica, así como las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas siempre de buena fe, son basadas en nuestro conocimiento y experiencia actual, cuando dentro de la vida útil de producto, son correctamente manipulados y aplicados, en situaciones estándar. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son de tal diversidad, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización, o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir, a excepción de deficiencias en la calidad de nuestros materiales originados por fallos de producción. Estas informaciones no son eximentes para que el comprador y/o aplicador y/o usuario final, determine si nuestra oferta, recomendación técnica o la calidad y características de nuestros productos, se ajustan a sus necesidades. Fakolith se reserva el derecho de actualizar las propiedades y especificaciones de los productos con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la normativa vigente. Una nueva edición de este documento con fecha posterior anula la validez de su anterior versión.

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. dispone de una póliza de responsabilidad civil de productos con una cobertura internacional, excepto USA y Canadá, de hasta tres millones de euros.

Comercializado por:
ESTECHA REPRODUCCIONES S.L.
NIF B44205748

Fabricado por:
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS S.L.
NIF B43967579