Pol. Ind. TORRE SANCHO
44580 - VALDERROBRES - Te - ESPAÑA
Tel.: 687 501 747
info@estechareproducciones.com
www.estechareproducciones.com

ESTECHA

FAKOLITH

Système ESTone.tex pour thématisation de la pierre, roches, briques, bois, etc...

Fiche Technique

EST- 19 Plus

Additif de liaison au mortier ESTone.tex.Multivalent protector.
Sans eau ni solvant. Incolore-transparent.
Intérieur et extérieur, façades, trottoirs, restaurations ...

CLASSE DE MATÉRIAUX	EST-19 Plus est un additif concentré spécial à base dàcrylique pur et de polyuréthane, sans eau et sans solvant, incolore.
PROPRIÉTÉS	Il est facile à appliquer. Améliore la résistance et l'imperméabilité des surfaces de béton et de métal, ainsi que les mortiers auxquels il est ajouté.
CHAMPS D'UTILISATION	Grâce à sa combinaison spéciale d'acrylates purs et de polyuréthane, il est utilisé comme additif améliorant le mortier ESTone.tex (demande d'informations et d'informations techniques). En tant qu'additif pour mortier, il améliore les qualités de pâte suivantes: - Augmente l'adhérence à la base et le compactage de masse. - Augmente l'imperméabilité. - Possibilité d'appliquer des couches entre 0,6 et 20 cm / épaisseur avec le mortier ESTone.tex. - Facile à mouler la pâte. - Facilement colorable avec des nuances de pigments Mixol. - Bonne perméabilité à la vapeur d'eau. - Réduction des urassuras lors du séchage. En tant que protecteur pénétrant des chaussées en mortier et béton: Pénètre les pores de la base et génère une micro-peau superficielle offrant une dureté et une imperméabilité considérables. Réduit la détérioration de Sols en béton dans les zones industrielles. Il est facilement réparable. En tant que finition de protection antirouille incolore pour les métaux décoratifs, elle doit être appliquer à l'état pur et au moins deux mains.
LIANT	Isocyanate d'acryl-polyuréthane
DENSITÉ	Environ 1,02
DEGRÉ DE LUMINOSITÉ	Satin
COULEUR	Incolore au séchage.
MATIZ	Avec des colorants universels tels que Mixol, à un maximum de 3%
COMME PROTECTEUR BÉTON	Le degré de dissolution et le nombre de mains, seront déterminés par plusieurs facteurs: porosité, absorption de la base, état de dégradation, pathologies, etc ... Dans les sols en béton nous recommandons généralement une première main en solution 1: 3 dans l'eau et une seconde main dans une solution 1: 1 dans l'eau. **Application**: renverser la solution sur la surface du mortier et la distribuer de façon homogène avec rouleau, en deux applications continues ou très abondante par saturation, jusqu'à ce que la base n'absorbe plus. **Consommation**: entre 4-10 m² / l pure, selon la capacité d'absorption de la surface à traiter. Séchage (20 ° C 60% d'humidité relative) Entre 1 à 3 heures, il sera sec au toucher, bien que nous recommandons pour la sécurité de laisser sécher 24 heures. La guérison complète est atteinte après 5 jours. La température ambiante déterminera le temps de séchage.
COMME ADDITIF	Dissolution: diluer dans un rapport de 1: 5 dans l'eau. Versez le mortier correspondant lentement dans le liquide résultant et battre à basse vitesse. La La masse résultante doit avoir une consistance mastic dense. Pour les mortiers ESTone.tex, consultez les mélanges et solutions dans chacun de ses fiches techniques.
APPLICATION Tª	A partir de 5 ° C, à la fois sur la surface à peindre et à température ambiante.
STOCKAGE	Environ 2 ans dans un récipient fermé, dans un endroit frais avec un T d'au moins 5 ° C.
EMBALLÉ	Contenants en plastique de 1, 5 et 10 litres
DISTINCTIF	Consultez et suivez les instructions sur la fiche de données de sécurité.

NOTE JURIDIQUE:

Commercialisé par: ESTECHA REPRODUCCIONES S.L.
Fabriqué par:
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. qui applique un système de gestion de la qualité, certifié par TÜV Rheinland Cert GmbH n ° 01100071679/02, ISO 9001: 2008.
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. société du groupe FAKOLITH en Espagne, est un fabricant, importateur et distributeur de peintures et traitements industriels spéciaux, conformément à son objet social, et la responsabilité légale pour l'application des produits est toujours hors de notre portée. Ces informations techniques, ainsi que les recommandations concernant l'application et l'utilisation finale du produit, sont toujours données de bonne foi, sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles, lorsqu'elles sont correctement manipulées et appliquées pendant la durée de vie utile du produit. situations standard Dans la pratique, les différences possibles dans les matériaux, supports et conditions réels sur le lieu d'application sont d'une telle diversité qu'elles ne peuvent être déduites des informations contenues dans ce document, ni de toute autre recommandation écrite, ni d'aucun conseil offert, aucune garantie en termes de commercialisation ou d'adéquation à des fins particulières, ni aucune obligation en dehors de toute relation juridique qui peut exister, sauf pour les défauts de qualité de nos matériaux causés par des échecs de production. Ces informations ne sont pas exonérées pour l'acheteur et / ou l'applicateur et / ou l'utilisateur final afin de déterminer si notre offre, notre recommandation technique ou la qualité et les caractéristiques de nos produits, répondent à vos besoins. Fakolith se réserve le droit de mettre à jour les propriétés et les spécifications des produits afin d'améliorer nos recommandations et de s'adapter aux réglementations en vigueur. Une nouvelle édition de ce document avec une date ultérieure annule la validité de sa version précédente.
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. Elle a une police de responsabilité du fait des produits avec une couverture internationale, à l'exception des États-Unis et du Canada, jusqu'à trois millions d'euros.

P.I. Torre Sancho A1-4, 44580-Valderrobres-Te-ESPAÑA Tel +(34) 687 501 747 www.estechareproducciones.com
Revision 16-11-2016 P.I. Baix-Ebre. 61-D, 43500 Tortosa SPAIN Tel +(34) 977 454 000